


Aislaglass 4-6-6

Código de producto

81 / 76 / 3,3



Espesor total = 16 mm

Vidrios desde el exterior al interior:

<b>Hoja 1</b>		<b>Hoja 2</b>
4 mm	Float Glass Clear	6 mm
		Float Glass Clear
<b>Cámara 1 - 6 mm</b>		
100%	Aire	

## Resultados

### Luz visible (EN 410 - 2011)

Transmitancia Luminosa [%]	$\tau_v = 80,6$
Reflexión Luminosa exterior [%]	$\rho_v = 14,6$
Reflexión Luminosa interior [%]	$\rho_v = 14,6$
Índice general de rendimiento de color [%]	$R_a = 97,2$

### Propiedades térmicas (EN 673 - 2011)

Valor-U [W/(m <sup>2</sup> K)]	$U_g = 3,3$
Inclinación $\alpha = 90^\circ$	

### Energía Solar (EN 410 - 2011)

Transmitancia energética solar total [%]	$g = 76,0$
Coefficiente de sombra (G/0,87)	$sc = 0,87$
Transmitancia energética directa [%]	$\tau_e = 70,1$
Reflexión energética exterior [%]	$\rho_e = 13,0$
Reflexión energética interior [%]	$\rho_e = 12,6$
Absorción energética [%]	$a = 16,9$
Transmitancia de UV [%]	$\tau_{uv} = 51,9$
Transmitancia energética indirecta [%]	$q_i = 5,9$

### Otros datos

Índice de atenuación acústica estimada [dB]	$R_w = \text{NPD}$
	$C = \text{NPD}$
(EN 717-1)	$C_{tr} = \text{NPD}$

Los valores calculados son sólo orientativos y no ofrecen ninguna garantía sobre la posible fabricación del producto final pretendido. Las configuraciones de vidrio obtenidas nunca garantizarán la disponibilidad de los productos.

Cristalerías Valencianas  
Oficina técnica

Fecha: 11/04/2013  
Versión de la base de datos: 20130402  
Versión del programa: 4.1.161