



| | | |
|---|-----------------------|------------|
|   | | 3 |
| Guardian Europe S.à.r.l Z.I. Wolser L-3452 Dudelange G.D. a Luxembourg | | |
| EN 572-9 | | |
| Vidrio básico de silicato sodocálcico para utilizar en edificios y trabajos de construcción <i>Valores Septiembre 2006</i> | | |
| Clear Float 5 mm | | |
| Resistencia al fuego | | NPD |
| Reacción al fuego | | A1 |
| Prestación al fuego exterior | | NPD |
| Resistencia a la bala | | NPD |
| Resistencia a la explosión | | NPD |
| Resistencia a la efracción | | NPD |
| Resistencia al impacto de cuerpo blando | | NPD |
| Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura | K | 40 |
| Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta | mm | 5 |
| Atenuación acústica al ruido aéreo directo | dB | 30 (-1;-2) |
| Propiedades térmicas: | | |
| Transmitancia termica (valor U) | W/(m ² .K) | 5,7 |
| Propiedades de radiación: | | |
| Transmisión luminosa τ_V | | 0,89 |
| Reflexión luminosa ρ_V | | 0,08 |
| Transmisión energía solar τ_E | | 0,83 |
| Reflexión energía solar ρ_E | | 0,08 |
| NPD: No Determined Data | | |

[Volver inicio](#)