



Cristalería
CREVILLENTE, S.L

P.I.Masia del Conde, calle TRES Nº 106
46393 Loriguilla (Valencia)
Tel.96.166.77.44 - Fax.96.166.77.55
correo@cristaleriacrevillente.com
www.cristaleriacrevillente.com

EN-12150-2

Vidrio de silicato sodo-cálcico de seguridad templado térmicamente para su uso en edificación y trabajos de construcción.

FLOAT 19mm TEMPLADO

Características

Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		A1
Prestaciones de comportamiento frente al fuego exterior		NPD
Resistencia a las balas		NPD
Resistencia a las explosiones		NPD
Resistencia al impacto de cuerpo pendular		1C1/1C1*
Resistencia a variaciones de temperatura brusca y a temperaturas diferenciales	K	200
Resistencia a las cargas de viento y nieve, y a las cargas permanentes e impuestas	mm	19
Aislamiento del ruido aéreo directo	dB	NPD

Propiedades térmicas

Emisividad		NPD
Valor U	W/m ² *K	NPD

Propiedades ante la radiación

Transmisión luminosa (τ_v)		0,84
Reflexión luminosa (ρ_v)		0,08
Transmisión de la energía solar (τ_e)		0,66
Reflexión de la energía solar (ρ_e)		0,07
Factor solar (g)		NPD

NPD: Prestación no declarada.

*Impacto sobre lado descubierto / Impacto sobre lado cubierto