



Cristalería
CREVILLENTE, S.L

P.I. Masía del Conde, calle TRES Nº 106
46393 Loriguilla (Valencia)
Tel.96.166.77.44 - Fax.96.166.77.55
correo@cristaleriacrevillente.com
www.cristaleriacrevillente.com

EN-12150-2

Vidrio de silicato sodo-cálcico de seguridad templado térmicamente para su uso en edificación y trabajos de construcción.

FLOAT 6mm TEMPLADO

Características

Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		A1
Prestaciones de comportamiento frente al fuego exterior		NPD
Resistencia a las balas		NPD
Resistencia a las explosiones		NPD
Resistencia al impacto de cuerpo pendular		NPD
Resistencia a variaciones de temperatura brusca y a temperaturas diferenciales	K	200
Resistencia a las cargas de viento y nieve, y a las cargas permanentes e impuestas	mm	6
Aislamiento del ruido aéreo directo	dB	31(-2,-3)

Propiedades térmicas

Emisividad		0.89
Valor U	W/m ² *K	5.7

Propiedades ante la radiación

Transmisión luminosa (τ_v)	89
Reflexión luminosa (ρ_v)	8
Transmisión de la energía solar (τ_e)	83
Reflexión de la energía solar (ρ_e)	8
Factor solar (g)	NPD

NPD: Prestación no declarada.