



GUARDIAN EUROPE Sàrl  
 Zone Industrielle Wolser  
 L-3452 Dudelange  
 G-D of Luxembourg

Catedral Armado 1" ▼

Comment

		<b>Catedral Armado 1"</b>	
		EN 572-9	
		Vidrio básico de silicato sodocálcico - vidrio impreso armado para uso en edificación y trabajos de construcción valores de septiembre 2006	
		06 mm	
Resistencia al fuego			NPD
Reacción al fuego			A1
Prestación al fuego exterior			NPD
Resistencia a la bala			NPD
Resistencia a la explosión			NPD
Resistencia a la efracción			NPD
Resistencia al impacto de cuerpo blando			NPD
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura	K		NPD
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	mm		6
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	dB		31 (-2;-3)
<b>Propiedades térmicas</b>			
Emisividad normal de la superficie de vidrio con capa en			0.89
Transmitancia térmica (valor U)	W/(m <sup>2</sup> .K)		NPD
<b>Propiedades de radiación</b>			
Transmisión luminosa τV			0.84
Reflexión luminosa ρV			0.06
Transmisión energía solar τE			0.78
Reflexión energía solar ρE			0.06

NPD = No Performance Determined



All values are nominal values and subject to product tolerances Disclaimer: The Information contained in this publication is a general description of glass products and GUARDIAN hereby disclaims all liability howsoever arising from any inaccuracy in or omissions from this publication and all the consequences of relying on it. It is the responsibility of the users of this information to ensure that the intended application of glass products is appropriate and complies with all relevant laws, regulations, standards, codes of practices and other requirements.